

ESCAL-POST Folie



Keramisch beschichtete transparente Folie mit hervorragenden Barriere-Eigenschaften für Sauerstoff und Wasserdampf. Die robuste Folie ist mit Tischschweißgeräten oder Folienschweißzangen schweißbar (PE auf PE).

Technische Daten:

Aufbau	keramikbeschichtetes PET / PE
Folienstärke	~ 115 μ
Sauerstoffdurchlässigkeit	< 0.1 cm ³ /m ² /Tag/atm (25°C, 60 % rF) 0.14 cm ³ /m ² /Tag/atm (40°C, 90 % rF)
Wasserdampfdurchlässigkeit	0.08 g/m ² /Tag (40°C, 90 % rF)
Reisslast	50 N / 15 mm
Siegelnahftfestigkeit	54 N / 15 mm