



Datenblatt 60 g Silicagel-Trockenmittelbeutel aus Tyvek



Die gelieferten Trockenmittelbeutel können im Aussehen (Beschriftung / Farbe) gegenüber der obigen Abbildung abweichend sein. Diese erfahren dadurch aber keine Minderung oder Einbußen an Qualität und Eigenschaften.

Tyvek-Trockenmittelbeutel mit Silicagel Perlen, staubarm nach DIN 55473. Reißfest / kein fasern, kein fusseln, kein stauben.

Typische Anwendungsbereiche:

- elektronische Teile und Produkte
- optische Geräte wie Objektive u.a.
- Computer, Komponenten, Zubehör
- staubempfindliche Industriegüter und Produkte
- Telekom-Ausrüstungen
- u.v.m.

Hüllstoff:	Tyvek
Inhalt:	~ 60 g Silicagel Perlen / 2 – 5 mm
Wasserdampfaufnahme:	~ 25 Gew.-% bei 40 % rF ~ 35 Gew.-% bei 80 % rF
Masse:	~ 130 x 80 x 15 mm