



Datenblatt DESI-PAK 1 TME



Aus Trockenton (Bentonit) in GDT - Vliessäckchen, staubdicht nach DIN 55473.

Da eine Einheit (1 TME) nicht schwerer sein darf als 39 g, liegt die Adsorptionskapazität in der Regel zwischen 16,5 und 19,5 % bei 40 % relativer Feuchte.

Hüllstoff:	GDT - Vlies
Inhalt:	~ 30 g Bentonit
Wasserdampfaufnahme:	nach DIN 55473 (ca. 6 g zwischen 0 % rF – 40 % rF)
Masse:	~ 100 x 65 x 10 mm
Zulassungen:	Lebensmittel, Industrieprodukte, Elektronikprodukte u.a.