

Datenblatt Silicagel E Perlen farblos



Form: Kugeln mit ~ 2 - 5 mm Durchmesser
Weiß, halbtransparentes Aussehen
Schüttdichte ca. 750 g/l
Innere Oberfläche: 800 m²/g

Die kugelige Form ermöglicht eine bessere Durchlüftung. Ein Vorteil, wenn Silicagel in einer Schichtdicke von mehr als 2 cm Dicke eingesetzt werden soll.

Adsorptionseigenschaften in Gewichtsprozent bei 25°C:

11 % bei 20 %rF
20 % bei 40 %rF
34 % bei 80 %rF