

Datenblatt Silikagel Pulver feinkörnig 0.2 – 1.0 mm



Form: Pulver mit Korngrösse 0.2 – 1.0 mm
Weiß, halbtransparentes Aussehen
Schüttdichte ca. 670 g/l
Innere Oberfläche: 800 m²/g

Besonders geeignet zum Trocknen von Blumen und deren Blüten.

Adsorptionseigenschaften in Gewichtsprozent w/w bei 25°C:

11 % bei 20 % rF
22 % bei 40 % rF
33 % bei 80 % rF